OLCESE FERRARI


il filato italiano

ERMES-ELAN

ERMES
JASPÉ

Ne 12/1 - Nm 1/20000

70% Viscosa / Viscose
30% Lana Merinos Extrafine / Merinos Extrafine Wool



3347 ELAN
3346 ERMES
Greggio
Raw-White

4823 ELAN
4802 ERMES
A

4813 ERMES
A

4821 ELAN
4814 ERMES
A

4818 ERMES
B

3356 ELAN
3631 ERMES
B

3598 ELAN
3597 ERMES
B



2686 ERMES
C

2625 ERMES
C

2690 ERMES
C

3044 ELAN
3040 ERMES
C

3047 ELAN
3043 ERMES
C


1967 ELAN
1906 ERMES
C

1965 ELAN
1907 ERMES
C

ELAN
CORE-SPUN
JASPÉ

Ne 12/1 - Nm 1/20000

65% Viscosa / Viscose
30% Lana Merinos Extrafine / Merinos Extrafine Wool
5% Elastan



2685 ERMES
B

0455 ELAN
0443 ERMES
B

0447 ERMES
B

0441 ERMES
B

2627 ERMES
C

2687 ERMES
C

0461 ELAN
0445 ERMES
B

Stock Service

ERMES
JASPÉ

Ne 12/1 - Nm 1/20000

70% Viscosa / Viscose
30% Lana Merinos Extrafine / Merinos Extrafine Wool



0453 ELAN
0440 ERMES
B

0454 ELAN
0446 ERMES
B

0444 ERMES
B

0460 ELAN
0442 ERMES
B


1096 ERMES
C

1966 ELAN
1908 ERMES
C

ELAN
CORE-SPUN
JASPÉ

Ne 12/1 - Nm 1/20000

65% Viscosa / Viscose
30% Lana Merinos Extrafine / Merinos Extrafine Wool
5% Elastan



2628 ELAN
2623 ERMES
B


2698 ELAN
2692 ERMES
B

3045 ELAN
3041 ERMES
C

8905 ERMES
C

1969 ELAN
1910 ERMES
C

4574 ELAN
1099 ERMES
C



1643 ELAN
1641 ERMES
B

1644 ELAN
1642 ERMES
B

0452 ELAN
0434 ERMES
B

0457 ELAN
0435 ERMES
B

0463 ELAN
0436 ERMES
B

1136 ELAN
0437 ERMES
C

Stock Service

E R M E S

JASPÉ

Ne 12/1 Nm 1/20000

COMPOSIZIONE

70% Viscosa

30% Lana Merinos Extrafine

IMPIEGO

Tessitura ordito e trama

Maglieria circolare

ATTENZIONI PARTICOLARI

I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio

Nella variante greggia il colore può subire variazioni nel tempo, inoltre non sono garantite le solidità che dipenderanno dai coloranti impiegati nella tintura successiva

MINIMI

Colori STOCK SERVICE: minimo una scatola

Maggiorazione prezzo applicata a quantità inferiori alla scatola

Altri colori: se non disponibili ordine minimo Kg 200

COMPOSITION

70% Viscose

30% Merinos Extrafine Wool

APPLICATION

Weaving warp and weft

Circular Knitting

SPECIAL CARES

Fastness of colours is not sufficient for overdyeing and bleaching

Raw-white colour may change along the time, besides fastness are not guarantee and they will depend from dyestuffs used in the following dyeing

MINIMUM

STOCK SERVICE colours: one box minimum

For quantity less than one box: extra charge

Other colours if not available: minimum order 200 Kgs

E L A N

Core - Spun

JASPÉ

Ne 12/1 Nm 1/20000

COMPOSIZIONE

65% Viscosa

30% Lana Merinos Extrafine

5% Elastan

IMPIEGO

Tessitura ordito e trama

Maglieria circolare

ATTENZIONI PARTICOLARI

Filato elastico: nel progettare il tessuto scegliere intrecci e finissaggi adeguati

I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio

Nella variante greggia il colore può subire variazioni nel tempo, inoltre non sono garantite le solidità che dipenderanno dai coloranti impiegati nella tintura successiva

MINIMI

Colori STOCK SERVICE: minimo una scatola

Maggiorazione prezzo applicata a quantità inferiori alla scatola

---

COMPOSITION

65% Viscose

30% Merinos Extrafine Wool

5% Elastan

APPLICATION

Weaving warp and weft

Circular Knitting

SPECIAL CARES

Elastic yarn: planning the fabric choose proper construction and finishing

Fastness of colours is not sufficient for overdyeing and bleaching

Raw-white colour may change along the time, besides fastness are not guarantee and they will depend from dyestuffs used in the following dyeing

MINIMUM

STOCK SERVICE colours: one box minimum

For quantity less than one box: extra charge

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

SOLIDITÀ FASTNESS	ISO	SCARICO SU COTONE DISCHARGE ON COTTON	DEGRADO COLOR CHANGING
LAVAGGIO IN ACQUA 40° C WASHING AT 40° C	105-C06	4	4
LAVAGGIO A SECCO DRY CLEANING	105-D01	4	4
SUDORE ACIDO-ALCALINO ACID-ALKALINE PERSPIRATION	105-E04	4	4
SFREGAMENTO/RUBBING	105-X12		
REATTIVI / ZOLFO A SECCO / DRY		3 - 4	4
REATTIVI A UMIDO / WET		3 - 4	4
ZOLFO A UMIDO / WET		2 - 3	3
LUCE ARTIFICIALE ARTIFICIAL LIGHT	105-B02	-	4

Note: valori medi / average values



COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.p.A.

Ufficio commerciale: Via Marzaghette, 7 - 25030 Adro (BS) ITALY

Tel. +39 030 7458830 - fax +39 030 7458833

sales.office@olceseferrari.it - www.olceseferrari.it

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
951453.0 CENTROCOT
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100