H E M P Y

SOLID COLOURS

Nm 13500

COMPOSIZIONE

56% Canapa - 44% Viscosa Bamboo FSC®

IMPIEGO

Macchine Rettilinee finezza 12 ad un capo

ATTENZIONI PARTICOLARI

I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Lavare in acqua a 30° con saponi neutri oppure a secco con solventi adatti.
In caso di maglieria rigata con colori forti e contrastanti lavare solo a secco.

CONSIGLI UTILI

Questo filato è consigliabile lavorarlo a più guidafili.
Verificare sempre che il filato sia idoneo all'uso al quale viene destinato.
All'inizio della produzione controllare attentamente i primi teli ed in caso di irregolarità del filato interrompere immediatamente la smacchinatura avvisando l'Ufficio Tecnico, la filatura riconoscerà solo kg. 3 di filato smacchinato ed in nessun caso capi finiti e confezionati.

MINIMI

Quantità minime: richiedere supplementi all'ufficio vendite.

TINTORIA

Il filato viene tinto con coloranti reattivi
Le cotte ideali di tintoria sono da richiedersi al nostro ufficio commerciale

---

COMPOSITION

56% Hemp - 44% FSC Bamboo Viscose

APPLICATION

Flat knitting machines 12 gauge 1 ply.

SPECIAL CARES

Fastness of colours is not sufficient for overdyeing and bleaching

WASHING INSTRUCTION

Wash in 30° water with neutral soap or dry clean with suitable solvents.
In case of striped knitting dry clean only.

USEFUL INSTRUCTION

Knitting this yarn with three or more thread guides is recommended.
Always ensure that the yarn is suitable for the final end use for which it is intended.
When starting production check knitted panels carefully. If yarn defects are noticed **STOP** knitting immediately, and inform Technical Dept. NO CLAIM will be accepted by spinner for more than 3 kilos of knitted yarn and in no case claims will be accepted on finished garments.

MINIMUM

Minimum quantity: the surcharges have to be required to sales office.

DYEING

The yarn is dyed using reactive dyestuff.
The minimum dyeing betches have to be checked the sale office

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

SOLIDITÀ FASTNESS	ISO	SCARICO SU COTONE DISCHARGE ON COTTON	DEGRADO COLOUR CHANGING
LAVAGGIO IN ACQUA 40° C WASHING AT 40° C	105-C06	4	4
LAVAGGIO A SECCO DRY CLEANING	105-D01	4	4
SUDORE ACIDO-ALCALINO ACID-ALKALINE PERSPIRATION	105-E04	4	4
SFREGAMENTO/RUBBING REATTIVI A SECCO / DRY REATTIVI A UMIDO / WET	105-X12	 3 - 4 3 - 4	 4 4
LUCE ARTIFICIALE ARTIFICIAL LIGHT	105-B02	-	4

Note: valori medi / average values



FSC
www.fsc.org
FSC® C141301

Il marchio della gestione forestale responsabile

Richiedi i prodotti certificati FSC®
Ask for FSC® Certified Product

COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.p.A.

Ufficio commerciale: Via Marzaghette, 7 - 25030 Adro [BS] ITALY
Tel. +39 030 7458830 - fax +39 030 7458833
sales.office@olceseferrari.it - www.olceseferrari.it

feel THE YARN®

OEKO TEX®
STANDARD 100
951453.0 CENTROCOT
www.oeko-tex.com